

回天® 9662 RTV 高性能粘接密封硅橡胶是单组分、膏状、半透明、脱醇型室温硫化硅橡胶。中性固化，对粘接材料无腐蚀性，固化后形成橡胶状弹性体，粘接范围广泛，机械性能优异，抗冲击性良好。耐热性、耐潮性和耐寒性优秀，在高温高湿条件下仍保持良好的力学性能，不发白，低黄变。具有优异的绝缘、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质等性能。

典型用途

适用于汽车灯罩的粘接密封，一般灯饰的密封；也可用于太阳能光伏组件边框密封。适于户外条件下使用。

固化前特性

	典型值	范围
外观	白膏状	
基料化学成份	聚硅氧烷	
密度(g/cm ³) (GB/T13354-1992)	1.05	1.03-1.07
表干时间(min) (25°C, 50%RH) (GB/T13477.5-2002)	5	3-10

固化后特性

	典型值	范围
固化类型	单组分脱醇型	
室温硫化深度(mm/24h)	4.0	
拉伸强度(MPa) (GB/T528-1998)	1.2	
断裂伸长率(%) (GB/T528-1998)	500	
硬度(邵氏 A) (GB/T531-1999)	22	
体积电阻率(Ω·cm) (GB/T1692-92)	1×10 ¹⁵	

介电强度(KV/mm) (GB/T1408.1-1999)	23
工作温度(°C)	-60-200

使用说明

清洁表面：将被施胶物体的表面清理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

施胶：将胶液挤到已清理干净的表面。

固化：将施胶的部件置于空气中，当表皮形成后，紧接着就是从表面向内部的固化过程。在24小时以内（室温及55%相对湿度），胶将固化2~4mm的深度。随时间延长，固化深度逐渐增加。

存放：未用完的胶应密封保存好。再次使用时，清除出胶口少量结皮即可，不影响正常使用及产品性能。

注意事项

远离儿童存放。

建议在通风良好处使用以降低气味。

若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。

产品的安全性资料请参阅本产品MSDS。

包装规格

订货代号：广州 966204，310ml/筒，25筒/箱。
966208，5加仑/桶，1桶/箱

贮存条件

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。回天胶业不承担销售回天产品和特定工况下使用回天产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和回天胶业技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。



www.huitian.net.cn

湖北回天胶业股份有限公司

地址：湖北省襄樊市高新技术开发区航天路7号

电话：0710-3626888 传真：0710-3820881

上海回天化工新材料有限公司

地址：上海松江工业区东兴路321号

电话：021-57743399 传真：021-37740088

广州回天精细化工有限公司

地址：广州花都区花港大道岐北路6号

电话：020-36867996 传真：020-36867991