

Scolefin 54 T 10-0

40% 滑石填料

聚丙烯均聚物

Ravago Group

产品说明

PPH TF40 natural

基本信息

填料/增强材料 滑石填料, 40% 填料按重量

外观 自然色

加工方法 注射成型

物理性能

	额定值	单位制	测试方法
密度	1.20	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
灰份含量 (625°C)	40	%	DIN EN 60

机械性能

	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	4000	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	32.0	MPa	ISO 527-2/50

冲击性能

	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	15	kJ/m ²	ISO 179/1eU