

# CC7238

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

北欧化工

填充物: 涂覆

基本性能	额定值	单位	测试方法
密度	923	kg/m	ISO 1183
熔体流动速率 (190°C,2.16kg)	4.5	g/10min	ISO 1133
其它性能	额定值	单位	测试方法
最大涂覆速度	350	m/min	BTM 14921
TiO <sub>2</sub> Content	12.5	%	Borealis方法
最小涂覆重量	7	g/m	BTM 14922
Total neck-in	72	mm	BTM 14920