

固沙宝

百强牌 BY-0011 型固沙宝（地面起砂起灰治理剂）又称墙体固化剂 地面固化剂：本产为单组份水性乳液状，主要采用聚合物乳液及助剂为主要原料，二次反应形成封闭性、固化性极强的强化胶，渗透性极强，固化快，强度高，膜块抗温变、抗收缩、抗老化性能强；涂刷于强度低的基层科渗透 10mm；涂刷无漏角，施工简单，可滚涂、喷涂、涂刷于强度低的砼与砂浆基层面上可达到渗透的效果，彻底强化基层，提高基层硬度。胶膜抗温变、抗收缩、抗老化性增强，常温状态下表干 4 小时，实干 24 小时，低温状态下表干 8 小时，实干 48 小时以上干燥时间仅是实验环境的理论数据，实际环境中，因温度较低或湿度较大将延缓干燥时间，待该胶膜完全干燥后方可做下一道工序。

适用范围：

百强牌 BY-0011 型固沙宝本产品适用于强度低导致脱粉的腻子层或水泥砂浆层，在产品渗透基层深度范围内，起到强化、封闭的作用，防止腻子或涂料批图（涂刷）于脱粉的基层出现空鼓、脱落、发霉现象。使用基础如：铲掉腻子后的混凝土顶层、硬度较低的二次翻修腻子层及劣质砂浆基层等腻子不易粘接处；本产品也可用于粘贴墙纸前做腻子层的护底、封闭强化使用。

施工方法：

百强牌 BY-0011 型固沙宝 使用时用木棍稍做搅拌呈均匀状，可用滚筒滚涂式施工，在质量要求较高处可使用毛刷涂刷式施工。如涂刷本品后表面再行扒底，本产品涂刷一遍即可，如涂刷本品后表面粘贴墙纸，本产品应涂刷两遍，施工时无需添加任何稀释液体，施工环境应干燥通风。

参考用量：

百强牌 BY-0011 型固沙宝理论涂刷面积：疏松基材：6-8 m²/kg/遍 普通基材：8-10 m²/kg/遍因施工表面的疏松程度有所不同，实际耗量与理论耗量可能会有所变化。

执行标准 JC/T907-2018

拉伸粘结强度/mpa	未处理	≥0.6
	浸水处理后	≥0.5
	耐热处理后	≥0.5
	冻融循环处理后	≥0.5
	碱处理处理后	≥0.5

注意事项：

- 本产品严禁吞食，如接触眼睛或身体敏感部位应立即用清水清洗并立即就医。
- 本产品贮存场所应通风、避光、干燥，且室温为 5℃-35℃。
- 本产品严禁加水或其他稀释液体使用。
- 如使用的基层表面有脱皮、膨松、空鼓或较松基层表面已涂刷过装饰涂料等现象，请先处理掉该表层，后涂刷该产品，否则将有可能出现咬底等现象。

包 装：贮存与运输：桶装 20±0.5kg/桶，贮存与运输过程中避免暴晒，保质期 6 个月，施工前确保产品在保质期内如产品过期严禁使用。