

iHeir-600

产品介绍

性能：iHeir-600 是一种溶剂性的氟化树脂，溶于醋酸乙酯，适用于各种类型的皮革、纺织品等材料，能够给予服装革、鞋面革和家具革优异的和持久的防水、防油和抗沾污的特性。而且皮革的天然性(颜色，手感，透气性)不会改变。

挂牌：皮革经 iHeir-600 处理后，能够达到相应的产品质量性能要求，iHeir 公司可以提供使用“iHeir”标牌的授权书。

特殊功能

产品外观	透明、黄色液体
组成	30%固含量 70%醋酸乙酯
密度	1.0kg/l
运输和储存	红色标签、易燃材料 iHeir-600 的储存温度不高于 50°C (122°F) 和不低于 0°C (32°F) 闪点：Abel (IPI 170/175)-4°C (25°F) 沸点：77°C (171°F)
储存期	1 年(从生产之日起计算)

应用

喷涂

使用前可根据达到的防水效果用溶剂预先溶解。溶剂的种类，级别和配比对 iHeir-600 的溶解性及防水、防油性都有影响。任何建议配方都应检查其相容性、溶解性及可操作性。

浓度的 iHeir-600 的溶解性：

醚类-----	乙二醚	可溶
	二异丙基醚	可溶
酮类-----	丙酮	可溶
	丁酮	可溶
	甲基异丁酮	可溶
酯类-----	醋酸乙酯	可溶
	醋酸丁酯	可溶
	乙酸异戊酯	可溶
烷烃类-----	庚烷	不可溶
	异链烷烃	不可溶
芳香族类-----	甲苯	可溶
乙醇-----	异丙醇	不可溶

	甲氧基丙醇	可溶
混合溶剂-----	50/50 庚烷/异丙醇	可溶
	80/20 庚烷/醋酸丁酯	可溶
	80/20 庚烷/醋酸乙酯	可溶
	90/10 异丙醇/醋酸丁酯	可溶

通常喷涂器具都可使用。喷涂器具应配备抽风装置。均匀喷涂可保证化料的均匀分布。喷 2 个交叉，稀释后的 iHeir-600 用量约为 10-12 克/平方英尺。某些染料对一些溶剂较敏感，可能产生轻微的颜色变化。.

干燥条件 常温干燥或烘房干燥。

安全/卫生 避免接触皮肤、眼睛和长时间地呼吸它的蒸汽或颗粒。吸烟或吃东西之前要洗手。使用之前，请阅读该产品的安全资料(该资料可以向当地德瑞皮化(TFL)技术代表索取)和参照产品包装，遵循所有的应用指导。
当使用溶剂时，按供应商指引，要做好预防及安全措施。
当使用 iHeir-600 时，保持通风。

购买注意事项：这份资料是依据试验结果编写的，我们认为它是可信的，由于试验方法和条件的不同，你的试验结果可能与我们的有很大的不同，所以，你必须评估和判断该产品是否适合你的需要，因为产品的使用条件不在我们的控制范围。

艾浩尔（中国）有限公司

地址：广州市白云区石马桃红西街 38 号

电话：020-86210762/3 传真：020-86210731

E-mail:air@iheir.cn

http://www.iheir.cn