



171001060639

注意

检验检测报告

报告编号: A01732981900023

产品名称	零缝功能性防水涂料 (单组份聚氨酯防水涂料)
生产企业	苏州三纳新材料有限公司
销售企业	—
委托单位	江苏省市场监督管理局
检验检测类别	定期监督抽查

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司



注 意 事 项

- 1、 检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、 检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、 检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。

承检机构信息

地址：江苏省南京市玄武区红山路 107 号

邮编： 210028

监督电话（含区号）：025-83278555

业务电话（含区号）：025-85201058

传真电话（含区号）：025-85458100

E-mail : jsjczx@jsgcjc.com


江苏省建筑工程质量检测中心有限公司


检验检测报告


报告编号: A01732981900023

共 2 页, 第 1 页

产品名称	零缝功能性防水涂料 (单组份聚氨酯防水涂料))		规格型号	PU 防水涂料 S I N B	
生产日期/ 批号	2019-03-08/BGA420190308		商标	零缝	
委托单位名称/地址			江苏省市场监督管理局/ 南京市鼓楼区草场门大街 107 号龙江大厦		
生产企业名称/地址/联系电话/邮编			苏州三纳新材料有限公司/ 吴江经济技术开发区叶新路以南/ 0512-63956665/215000		
销售企业名称/地址/联系电话/邮编			—/—/—/—		
检验检测类别	定期监督抽查	任务来源/ 委托书号	江苏省市场 监督管理局 /20190303601	抽查 批次号	20190303601 0026
样品数量	14kg	抽样基数	1920kg		
样品等级	—	抽样人员	彭效义、刘琨	抽样日期	2019-05-21
样品到达日期	2019-05-23	样品接收状态	封条完好、 符合检验要求	备样量及 封存地点	7kg/ 省建工检测中心 (元化路)
检验检测日期	2019-05-23~2019-06-10		检验检测地点	元化路 8 号、红山路 107 号	
检验检测与判定依据	GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》 JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》 CCGF 405.2-2015 《产品质量监督抽查实施规范 建筑防水涂料》				
检验检测结论	经抽样检验, 所检项目符合 GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》和 CCGF 405.2-2015 《产品质量监督抽查实施规范 建筑防水涂料》, 检验结论为 合格。 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期: 2019 年 06 月 10 日 				
备注	由企业提供分装工具和容器; 样品编号: 193298000023。				

批准: 

审核: 

主检: 

检验检测结果

报告编号: A01732981900023

共 2 页, 第 2 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	固体含量	%	≥85.0	95.8	合格	
2	拉伸强度	MPa	≥2.00	4.30	合格	
3	断裂伸长率	%	≥500	865	合格	
4	撕裂强度	N/mm	≥15	16	合格	
5	低温弯折性	—	-35℃, 无裂纹	三块均无裂纹	合格	
6	不透水性	—	0.3MPa, 120min, 不透水	三块均不透水	合格	
7	粘结强度	MPa	≥1.0	1.22	合格	
8	吸水率	%	≤5.0	3.1	合格	
9	定伸时老化	加热老化	—	无裂纹及变形	三块均无裂纹及变形	
10	热处理 (80℃, 168h)	拉伸强度保持率	%	80~150	97	合格
		断裂伸长率	%	≥450	873	合格
		低温弯折性	—	-30℃, 无裂纹	三块均无裂纹	合格
11	挥发性有机化合物 (VOC)	g/L	≤200	112	合格	
12	苯	mg/kg	≤200	未检出(检出限 2.3×10^{-2} mg/kg)	合格	
13	甲苯+乙苯+二甲苯	g/kg	≤5.0	未检出(检出限 9.5×10^{-5} mg/kg)	合格	
14	苯酚	mg/kg	≤100	20	合格	
15	萘	mg/kg	≤10	未检出(检出限 7.3×10^{-3} mg/kg)	合格	
16	萘	mg/kg	≤200	1.7	合格	
17	游离 TDI	g/kg	≤7	0.5	合格	
备注	—					

(以下空白)